## INSTÁLELO CON TOTAL CONFIANZA.

## AF/ArmaFlex® Evo

Descubra la nueva generación de aislamiento elastomérico. AF/ArmaFlex Evo. El AF/ArmaFlex más seguro de la historia.

www.armacell.es







- // Seguridad contra incendios:  $B/B_L$ -s2,d0
- // Protección antimicrobiana: MICROBAN®
- // Espesor técnico creciente: MÁXIMA SEGURIDAD
- // Fiabilidad del sistema: SOLUCIÓN INTEGRAL
- // Garantía ampliada: 10 AÑOS\*
- // Novedad: ADHESIVO ARMAFLEX 525



Los instaladores de ArmaFlex pueden obtener la certificación de Armacell y recibir una garantía ampliada de hasta 10 años en los productos AF/ArmaFlex para proyectos específicos.

## Datos técnicos: AF/ArmaFlex Evo

Breve descripción	Espuma elastomérica flexible con mejores propiedades retardantes de llama, baja producción de humo, estructura de célula cerrada y protección antimicrobiana Microban® integrada. Para su uso en instalaciones de climatización, refrigeración y equipos de proceso.						
Tipo de material	Espuma elastomérica basada en caucho sintético. Espuma elastomérica flexible (FEF) fabricada según EN 14304.						
Características especiales	Material autoadhesivo: recubrimiento adhesivo sensible a la presión con base acrilica, estructura de malla y recubierto con un papel de polietileno Se pueden encontrar restos de silicona en el papel de protección utilizado para proteger el material autoadhesivo.						
Aplicaciones	Aislamiento / protección de tuberías, conductos de aire, recipientes y accesorios (incl. codos, uniones, bridas, etc.) de sistemas de aire acondicionado refrigeración y equipos de proceso para evitar la condensación y ahorrar energía. Se debe asegurar el material aplicando el adhesivo ArmaFlex 525.						
Características especiales	El aumento de los espesores de pared de aislamiento para coquillas garantiza que la temperatura superficial se mantenga a medida que aumenta el diámetro de la tubería.						
Observaciones	Declaración de prestaciones disponible de acuerdo con el Artículo 7(3) del Reglamento (UE) n.º 305/2011 en nuestra página web: www.armacell.com/DoP						
Propiedad	Valor/evaluación				Test*1	Supervisión*2	Observación especial
Rango de temperatura	temperatura máx. de operación +110 °C (+85 °C si la plancha o la cinta está encolada al objeto en toda la superficie.)				EU 7431	0/●	Ensayos según las normas EN 14706,
	temperatura mín. de operación¹-50 °C						EN 14707 y EN 14304
Conductividad térmica 9 <sub>m</sub> +/-0 °C	Coquillas (AF-EVO-1 a AF-EVO-4)	λ ≤ 0,033	W/(m · K)	$\lambda = [33 + 0.1 \cdot \vartheta_{m} + 0.0008 \cdot \vartheta_{m}]/1000$	EU 7431	○/•	Declarado según la norma EN ISO 13787 Ensayos según las normas EN 12667, EN ISO 8497
	Coquillas (AF-EVO-5 a AF-EVO-6)	λ < 0,036	W/(m · K)	$\lambda = [36 + 0, 1 \cdot \vartheta_{m} + 0,0008 \cdot \vartheta_{m}^{2}]/1000$			
	Planchas 3 – 32 mm, cinta	λ < 0,036	W/(m · K)	$\lambda = [36 + 0.1 \cdot \vartheta_{m} + 0.0008 \cdot \vartheta_{m^{2}}]/1000$			
	Planchas >32-50 mm	λ ≤ 0,037	W/(m · K)	$\lambda = [37 + 0, 1 \cdot \vartheta_{m} + 0,0008 \cdot \vartheta_{m^{2}}]/1000$			
Resistencia a la difusión de vapor de agua	Coquillas μ ≥ 10.000 (AF-EVO-1 a AF-EVO-4)				EU 7431	<b>○/</b> ●	Ensayos según las normas EN 12086 y EN 13469
	Coquillas (AF-EVO-5 a AF-EVO-6)			μ > 7.000			y 214 10407
	Planchas 3-50 mm, cinta μ ≥ 7.000						
Resistencia al fuego Reacción al fuego	Coquillas			B <sub>L</sub> -s2,d0	EU 7431	0/●	Clasificación según la norma EN 13501-1 Ensayos según la norma EN 13823
	Planchas, cinta			B-s2,d0			
	Coquillas / planchas con soporte de tuberías ArmaFix AF B <sub>L</sub> -s2,d0						EN ISO 11925-2
Resistencia al fuego le componentes	≼ R90 (P-3849/5370 MPA BS)				D 5328 EU 5584		Ensayos según las normas EN 1366-3 y DIN 4102-11
Comportamiento al fuego	Autoextinguible, no gotea, no propaga la llama						
Dimensiones	Según EN 14304, Tabla 1					0/●	Ensayos según las

- Para temperaturas inferiores a -50 °C, póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico para solicitar la ficha técnica correspondiente.
- Si ArmaFlex se instala bajo radiación ultravioleta, el material debe protegerse en el plazo de 3 días con un recubrimiento.

Tiempo de almacenaje Cintas autoadhesivas, planchas autoadhesivas, coquillas autoadhesivas: 1 año

- \*1 Se puede solicitar otros documentos, tales como certificados de ensayo, aprobaciones y similares, mediante el número de registro suministrado.
  \*2 ●: Supervisión oficial por parte de institutos independientes o autoridades en materia de ensayos

Protección frente a UV<sup>2</sup> La protección contra la radiación ultravioleta es necesaria

O: Supervisión propia de la calidad en fábrica

y tolerancias



Debe almacenarse en salas limpias y secas, con una humedad relativa normal (50 % a 70 %) y a temperatura

TB 142

ambiente (0 °C a 35 °C).

normas EN 822, EN 823, EN 13467