



Gama de colores con posibilidad de efecto envejecido.

Gran poder desmoldeante.

Facilita la impresión y el texturado del pavimento.

Presentación

Bidón de plástico de 10kg en palets de 270 kg (27 bidones)

Colores

Productos con gama de colores

Consumo

0,200 kg/m²
N/A

Almacenaje y conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.



INTERIOR Y EXTERIOR



GAMA DE COLORES



RESISTE TRÁFICO RODADO

weber DM

Desmoldeante coloreado en polvo para pavimento impreso

Agente desmoldeante coloreado en polvo para facilitar la retirada de los moldes sin perjudicar al acabado y textura de los pavimentos impresos como **weberfloor decor** y **weberfloor print**.

RECOMENDACIONES DE USO

- Agente desmoldeante para pavimento impreso como weberfloor print o weberfloor decor en viviendas, urbanizaciones, zonas de ocio, espacios públicos, centros comerciales, parques, aparcamientos, entornos históricos, aceras... apto para cualquier tipo de acabado (adoquín, baldosa, pizarra, ladrillo, guijarro, madera...).
- Puede utilizarse para cambiar la tonalidad y ensombrecer weberfloor print o weberfloor decor, para conseguir efecto envejecido mediante el uso de colores con contraste respecto al de los morteros.
- Revestible con weber SL.

SOPORTE

Hormigón, Mortero de cemento

LIMITACIONES

- No añadir agua al producto una vez haya sido espolvoreado sobre el hormigón o el mortero.

TENER EN CUENTA ANTES DE APLICAR

- Temperatura de empleo, entre 5°C y 35°C.
- Durante la aplicación, evitar las corrientes de aire y la incidencia directa del sol sobre el material.
- Las herramientas se pueden limpiar con agua inmediatamente después de su uso.
- El material endurecido se tiene que retirar mecánicamente.
- Los tiempos de espera para la aplicación varían en función de la temperatura y humedad existentes.
- El color de weber DM podrá influir en la tonalidad final del pavimento en función del lavado a presión del mismo.

MODO DE EMPLEO

Preparación del soporte

- Las aplicaciones realizadas con weberfloor decor o weberfloor print deben encontrarse en estado plástico debe alisarse previamente a la aplicación de weber DM.

Aplicación

- Espolvorear weber DM, cubriendo toda la superficie, directamente sobre la capa alisada de weberfloor print o weberfloor decor, hasta conseguir una cobertura total de la base.
- Evitar la aplicación con exceso de agua en la superficie.
- Imprimir directamente con los moldes seleccionados (el hormigón debe seguir estando en estado plástico) sin alisar el weber DM.
- Tras el secado del material según ficha técnica (mínimo 72h) y después de cortar las juntas de retracción, eliminar el desmoldeante con agua a presión.
- Dejar secar la superficie y aplicar la resina de sellado weber SL mediante rodillo o pistola de pulverizado.

COMPOSICIÓN

Cargas, pigmentos y aditivos orgánicos.

Saint-Gobain Weber Cemarsa,
S.A - Ctra. C-17, km. 2 08110
Montcada i Reixac (Barcelona)
- Tel. 93 572 65 00
- Línea de asistencia
técnica para profesionales: 900 35 25 35
- www.weber

08-Apr-2021
Esta versión sustituye y anula todas las anteriores

**El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. Saint-Gobain Weber Cemarsa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.