Ficha técnica: Placofinish
Versión: mayo 2010

Hotel Flamingo, L`Ampolla, Tarragona. Arquitecto: José María Sole Besalduch.

Para todas sus consultas
(+34) 902 253 550
(+34) 902 296 226

siempre actualizado en www.placo.es

Placofinish (YE/T Acabado Q4)

PLACOFINISH ES UNA PASTA CON BASE ESCAYOLA, CONVENIENTEMENTE ADITIVADO PARA ACABADOS EXCEPCIONALES DE BAJO ESPESOR (2,5 MM) SOBRE TODAS LAS SUPERFICIES DE PLACA DE YESO LAMINADO (PYL).

Técnicamente el producto está diseñado para el recubrimiento superficial de las Placas de Yeso Laminado, consiguiendo en la misma aplicación el tratamiento de las juntas, el emplastecido de los tornillos, y el recubrimiento total de la placa.
El producto es similar a un enlucido, dejando un acabado listo para ser pintado.
Proporciona homogeneidad de superficies gracias al recubrimiento total de la placa, así como gran dureza superficial al impacto.

Normativa y homologaciones

CE UNE-EN 13.279-1 YE/T

Placofinish es conforme a la norma **UNE-EN 13.279-1:2006. "Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción"**, designado como tipo **C6** (Yeso para su aplicación en capa fina) según la denominación europea y como **YE/T** (Yeso de terminación) según la Denominación tradicional.

Apto para acabado de máxima calidad **(tipo Q4)** sobre Placa de yeso laminado.

Prestaciones

- Sistema de aplicación sencillo, sin interrupciones ni tiempo de espera.
- Gran planitud final de la superficie.
- Alto rendimiento del material y del operario.
- Aislamiento térmico.
- Aislamiento acústico.

Resistencia al fuego

La resistencia al fuego es propia de un sistema y no de un producto.

MÁXIMA CALIDAD DE ACABADO Q4

Reacción al fuego

Placofinish esta clasificado como **Euroclase A1 (no contribución al fuego),** al tener menos de un 1% en peso o volumen de materia orgánica, según la directiva 89/106/CEE relativa a productos de construcción. Número de ensayo 0910T06-3.

2.9.2 Placofinish

Ficha técnica: Placofinish
Versión: mayo 2010

Ahorro de energía y aislamiento térmico

Resultados obtenidos en nuestra fábrica de Viguera VA.

0,18
COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA λ (W/mK)*

6
FACTOR RESISTENCIA DIFUSIÓN AL VAPOR DE AGUA μ

Prestaciones acústicas

Aislamiento directo a ruido aéreo

El aislamiento directo a ruido aéreo es una característica de un sistema y no de un producto.

Absorción acústica

La absorción acústica es una característica de un sistema y no de un producto.

* Determinación de la conductividad térmica según las pautas definidas en la UNE EN-13.279-1:2006. Los valores de referencia corresponden al material en seco utilizado en el adhesivo. Valor para el cálculo de parámetros característicos y particiones interiores según el CTE-DB HE-1.

Características técnicas

>50
ÍNDICE DE PUREZA (%)

0-0,4
GRANULOMETRÍA (mm)

0,56
RELACIÓN A/Y (litros/Kg)

>12
PH

2,5
RENDIMIENTO (kg/m²)

≥90
DUREZA SUPERFICIAL (unidades shore C)

Valor medio en laboratorio, según Anexo F, G y M del RP 35.05 (Reglamento particular de Yesos de terminación C6).

Tiempos de empleo

VA
40 MINUTOS
Tiempo de empleo

150 MINUTOS
Tiempo de acabado

Para todas sus consultas
(+34) 902 253 550
(+34) 902 296 226

Placofinish se fabrica en nuestra planta industrial de Viguera VA.

siempre actualizado en www.placo.es

Aplicación

Preparación del soporte

Planeidad:

No necesita tratamiento previo de las juntas ni de los tornillos

Puesta en obra

1 Mezclar el contenido del saco con 14 litros de agua, utilizando el agua y todas las herramientas limpias. Agitar de forma mecánica pasa conseguir una masa homogénea.

2 Colocar cinta de malla Placofinish y aplicar posteriormente Placofinish en la junta.

3 Aplicar una capa aproximadamente de 2,5 mm en toda la superficie:
-Primer alisado
-Alisado final
-Asentado con agua

4 Para conseguir un acabado excepcional, pasar la llana mojada con la superficie seca.

Decoración y pintado

La aplicación posterior de pinturas deberá realizarse siguiendo las recomendaciones del fabricante de pinturas.

Acondicionamiento

Placofinish VA 48 sacos/palé
25 kg./saco

Almacenaje y conservación

Los sacos deberán ser almacenados sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardado de la luz solar y de la humedad.

Indicaciones importantes

La temperatura de aplicación recomendada es de 5°C a 40°C.
El rango de espesores recomendados es entre 1-3 mm.

Notas legales:

Esta información, y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y datos técnicos, están basadas en nuestra experiencia y conocimiento actuales, así como en los usos previstos y aplicaciones más habituales de nuestros productos, estando sujetas a las condiciones finales de obra o de aplicación.
La ultima versión actualizada de la hoja técnica de producto, se encontrará disponible en la página Web www.placo.es
Existen hojas de seguridad de todos nuestros productos a su disposición.

Placofinish se fabrica en nuestra planta industrial de Viguera VA.