



Telefono 0536/980957 -  
0536/988182  
Fax 0536/870488  
Via G. Gozzano, 5  
42014 Castellarano, RE  
Email: bgref@libero.it

Effrem Grassi: 338/5366866

Sede legale: c/o SELCO - V. Radici in Monte, 67 41049 - SASSUOLO (MO)

Registro Imprese di Modena, C.F. e P. I.V.A. 01510450362

## ISOM 28

Code no.: SMRA035 - dtd 010106 - Rev 102 M

TEMPERATURA DI CLASSIFICAZIONE CLASSIFICATION TEMPERATUR		1540	°C.
COMPOSIZIONE CHIMICA CHEMICAL COMPOSITION	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> SiO <sub>2</sub> Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	68 28 0,7	% % %
DENSITA' BULK DENSITY		0,90	g/cm <sup>3</sup>
CLASSIFICAZIONE CLASSIFICATION	ASTM C155 ISO 2245	GRADE 28 150.09 L	
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE A FREDDO (1 N/mm <sup>2</sup> = 10,2 Kg./cm <sup>2</sup> ) COLD CRUSHING STRENGTH		3	N/mm <sup>2</sup>
DILATAZIONE LINEARE REVERSIBILE A REVERSILE LINEAR THERMAL EXPANSION AT	1000°C	0,30	%
VARIAZIONE LINEARE PERMANENTE A PERMANENT LINEAR CHANGE AT	1510 °C.	-0,20	%
CONDUCIBILITA' TERMICA (1 W/mk = 0,86 kcal/m h °C) THERMAL CONDUCTIVITY	400 C° 600 C° 800 C° 1000 C° 1200 C°	0,276 0,302 0,330 0,350 0,390	W/mk
CARATTERISTICHE: un formato isolante conforme alle classe ASTM C-155 GRADO 28 disponibile nei formati standard normalizzati, slebi e pezzi speciali, nonché tavelloni tipo MEGA SLABS con lunghezza fino a 700 mm.	FEATURES: light weight shapes conforming to ASTM C-155 grado 28 standard. This product is available in standard shapes, slabs and custom designed pieces. As well as MEGA SLABS with length up to 700 mm.		