


AQUAROC® 13 1200

Placas



EN 12467

Descripción del producto

Placa en base cemento de alto rendimiento de 12,5 mm, con un peso más ligero que la mayoría de las placas del mercado que proporciona una elevada resistencia a la humedad.

Aplicación

Sistemas de Fachada Placotherm® o elementos en semi-intemperie. También pueden emplearse en interiores en ambientes de fuerte o muy fuerte humedad.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es




AQUAROC® 13 1200

Características	Valor
Normas	EN 12467, Placas planas de cemento reforzado con fibras. Especificaciones del producto y métodos de ensayo.
Espesor de la placa	12,5 mm
Tolerancia de espesor de la placa	+/- 1,25
Color de la cara	Gris
Color del dorso	Gris
Tipo de borde longitudinal	Borde Cuadrado (BC)
Tipo de borde transversal	Borde Cuadrado (BC)
Conductividad térmica	0,192 W/m.K
Dureza superficial	Diámetro de huella \leq 15 mm
Factor de difusión de vapor de agua (μ)	113
Reacción al fuego	A2-s1, d0
Designación del tipo de placa, según CE	Tipo NT, clase 1, categoría B
Absorción total de agua	8% (48h)
Absorción superficial de agua	\leq 180 g/m ² (2h)
Peso por metro cuadrado	13,5 kg/m ²
Densidad aproximada	1080 kg/m ³
Resistencia a flexión longitudinal	$>$ 5 (N/mm ²)
Resistencia a flexión transversal	$>$ 3 (N/mm ²)
Dilatación térmica / K	0,020 mm/m
Módulo de elasticidad	4 kN/mm ²
Resistencia al moho	No crecimiento
PH	12

Largo (mm)	Ancho (mm)	Acondicionamiento Placas/Pallet
2400 ¹	1200 ²	15
2500 ¹	1200 ²	15

¹ + 0/-5,
² +/- 5



Cotas expresadas en mm.

Almacenaje y conservación

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz solar y de la lluvia.

Condiciones de instalación

Consultar el Manual del Instalador Placo®.

Manipulación

Durante la descarga, la apertura de las uñas de la carretilla deberá ser como mínimo 1/3 de la longitud de la placa a manipular, siempre situando la carga centrada sobre las uñas de la carretilla. Se recomienda especial atención con las placas de 3.000 mm.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es

SAINT-GOBAIN

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos avisos. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quien las solicite.

24/10/2019