

ULTIPRO



3-14 litros



Aplicación



Aplicación



Utilización



Tiempo de fraguado



Secado

PASTA DE AGARRE INTERIOR

UTILIZACIÓN

> Pasta en polvo formulado a base de yeso, carbonato cálcico y varias resinas, para la colocación interior de placas de yeso laminado con o sin aislante. Permite puntualmente el relleno de juntas. Utilizable también para hormigón, cemento cola, aglomerados y hormigón ligero. El color resultante es blanco.

MODO DE EMPLEO

> Mezclar la pasta con 13 o 14 litros de agua por cada 25kg de producto.

> Aplicar manual o mecánicamente el producto en puntos de unos 10cm de diámetro, separados cada uno por 30 cm en horizontal y 40cm en vertical, aproximadamente.

> En caso de aislantes fibrosos (lana de vidrio o lana de roca), es necesario dar una primera capa de mortero adhesivo. La pasta de agarre se aplica en seguida por puntos sobre esta capa de mortero adhesivo.

> La cantidad de pasta de agarre, tras colocar la placa, debe corresponder aproximadamente al 15% de la superficie del panel con un espesor de entre 5 y 15mm.

> Tiempo de fraguado: 2-3 horas.

> Seca completamente a las 24 horas.

> Respetar las cantidades de agua recomendada.

> La temperatura de aplicación entre los +5°C y +30°C.

> No aplicar sobre soportes húmedos. No utilizar sobre pintura antigua.

> No utilizar si la pasta ha empezado a endurecerse.

> En verano, si los soportes están demasiado secos, conviene humedecerlos ligeramente.

> Es aconsejable revisar los soportes antiguos, especialmente los de mampostería hidráulica (sondeo, picado, lavado).

> Aproximadamente de 1,5 a 3hg/m² en función de la cantidad y el espesor de los puntos.

CONSUMO

CONSERVACIÓN

> 9 meses a partir de la fecha de fabricación, conservado en el envase original sin abrir y al resguardo de las heladas y de las altas temperaturas.