

# Tejido Vidrio

## TV123

### Fiberglass Fabrics



Aislamiento y Estanqueidad Erica, S.L.

C/ Marruecos 160  
08019 BARCELONA Spain  
Tel. +34 932 663 649 Fax +34 932 663 529

www.ericas.es erica@ericas.es

**TV123 (TG1000/9L) son tejidos fabricados con filamentos texturizados de fibra de vidrio E. Para aplicaciones de protección térmica en general.**


*TV123 (TG1000/9L) are fabrics made from textured E-glass filament fibre. Thermal protection applications.*

#### Propiedades básicas / basic properties

## TV123

<b>Referencia producto / product reference</b>		TG1000/9L
<b>Composición / composition</b>		Filamentos de fibra de vidrio E texturizado / textured E fiberglass filaments
<b>Peso / weight</b>	gr/m <sup>2</sup>	1000 ±10%
<b>Espesor / thickness</b>	mm	1.6 ±0.2
<b>Diám. filamento / fiberglass diam.</b>	micra/micron	9
<b>Estructura / weave</b>		Plana / plane
<b>Hilos 10cm / ends-picks 10cm</b>		
* Urdimbre / warp		50
* Trama / weft		30
<b>Tex urdimbre/trama / Tex warp/weft</b>		1250 / 1250
<b>Carga de rotura urdimbre / tensile strength warp</b>	N/50mm	4500
<b>Carga de rotura trama / tensile strength weft</b>	N/50mm	2000
<b>Temperatura / service temperature</b>		
* Intermitente / short periods	°C	600
* Continuo / continuous	°C	400
<b>Formato rollos / available rolls</b>	mt	1 x 50

#### U.S. COAST GUARD APPROVAL



0736  
2015

USCG 164 109/EC0736/114.497

Esta información y nuestro asesoramiento técnico, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se da de buena fe pero sin garantía. Esto también se aplica cuando los derechos de propiedad están involucrados. El asesoramiento no lo libera de la obligación de comprobar su validez y para poner a prueba nuestros productos en cuanto a su idoneidad para el uso previsto. El almacenamiento, la aplicación y uso de nuestros productos están fuera de nuestro control y, por tanto, exclusivamente bajo su propia responsabilidad. Nuestros productos se venden de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta. La información contenida en esta hoja de datos está sujeta a cambios sin previo aviso.

*This information and our technical advice, whether verbal, in writing or by way of trials, is given in good faith but without warranty. This also applies where proprietary rights are involved. Our advice does not release you from the obligations to check its validity and to test our products as to their suitability for the intended use. The storage, application and use of our products are beyond our control and, therefore, entirely your own responsibility. Our products are sold in accordance with our General Conditions of Sale. The information contained within this data sheet is subject to change without notice.*