

HOJA TÉCNICA

PRODUCTO

CINTA ALUMINIO AL-30 PLATA SKIN

Nº Doc.:
050140102HT

Fecha:
14.05.2019

DESCRIPCIÓN

Cinta de aluminio con adhesivo acrílico base disolvente y papel siliconado protector.

SOPORTE: Film de aluminio.

ADHESIVO: Acrílico base disolvente.

PROTECTOR: Papel siliconado.

CARACTERÍSTICAS

Alta resistencia al envejecimiento tanto en exteriores como en interiores.

Gran y rápida adhesión.

Papel siliconado de fácil desbobinado.

Excelente resultado a baja temperatura y gran nivel de humedad.

Medidas disponibles: 50mm x 10m y 50mm x 50m

APLICACIONES

Aplicaciones más comunes son la protección y sellado de tuberías y conductos.

Su utilización está dirigida a la industria de la calefacción, construcción, aire acondicionado y refrigeración.

PROPIEDADES TÉCNICAS

| PROPIEDADES | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR |
|--------------------------------|------------------|--------------|
| ✓ Espesor aluminio | µm | 26 |
| ✓ Espesor total | µm | 56 |
| ✓ Adhesión al acero | N / 25 mm | >16 |
| ✓ Carga de rotura | N / 25 mm | >38 |
| ✓ Elongación | % | >3 |
| ✓ Resistencia a la temperatura | °C | De -20 a 120 |

Cuando se almacena en las cajas originales a 23°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de 6 meses.

Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc.

El rango de temperaturas de aplicación ideal es entre 20 °C y 40°C. Aplicar la cinta en temperaturas por debajo de 10 °C no es recomendado.

Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc.

La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final.

Antes de utilizar el producto, el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios

Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.