Ficha de Información Técnica

Banda moldeable autoadhesiva QuickSeam™ FormFlash™ *(QuickSeam™ FormFlash™)*

1. Descripción

La banda moldeable autoadhesiva QuickSeam FormFlash de Firestone consiste en una banda de 152 mm (6”), 229 mm (9”), 305 mm (12”) o de 450 mm (18”) de EPDM sin vulcanizar laminado en fábrica a una banda autoadhesiva QuickSeam. Esta banda se utiliza para sellar esquinas interiores y exteriores, tuberías, salientes y otras aplicaciones, de acuerdo con las especificaciones y esquemas de Firestone.

2. Preparación

Las superficies de las membranas RubberGard™ EPDM y/o las que se van a juntar han de prepararse con la imprimación QuickPrime™ Plus, utilizando el utensilio aplicador QuickScrubber™ o QuickScrubber™ Plus. No está permitido utilizar otros productos. Si ha estado expuesta a temperaturas inferiores a 15°C durante largos períodos, es preciso atemperarla antes de su utilización.

3. Aplicación

En días nublados y con temperatura ambiente inferior a 15°C, se recomienda utilizar una pistola de aire caliente para calentar la banda moldeable autoadhesiva QuickSeam FormFlash y asegurar una buena moldeabilidad. En días soleados normalmente no es preciso precalentar el producto. La banda QuickSeam FormFlash debe ser aplicada de acuerdo con las especificaciones de Firestone.

4. Rendimiento

De acuerdo con las dimensiones del elemento a tratar.

5. Características

Técnicas		
	EPDM Flashing	**Banda QuickSeam**
• Base	EPDM	Polímeros de caucho
• Color	Negro	Negro
• Disolventes	Ninguno	Ninguno
• Sólidos	100 %	100 %
• Estado	Sin vulcanizar	Vulcanizado
• Espesor	1,6 mm	0,6 mm
• Anchura	152 mm - 229 mm - 305 mm - 450 mm	156 mm - 235 mm - 311 mm - 456 mm

6. Presentación/ Almacenamiento/ Caducidad

Presentación	Rollos de 15,2 m (50”) – 2 rollos por caja (6” y 9”) – 1 rollo por caja (12” y 18”).
Número de referencia	• W56RAC0650 (6”) • W56RAC1650 (9”) • W56RAC1653 (12”) • W56RAC162A (18”)

Nota: Las almohadillas y los aplicadores QuickScrubber y/o QuickScrubber Plus están incluido en cada caja. Las cantidades varían según el tipo de producto.

Almacenamiento: Almacenar en su envases original sin abrir a temperaturas entre 15°C y 25°C. Proteger del sol directo hasta el momento de la aplicación.

Caducidad: 12 meses, cuando se almacena en las condiciones anteriormente mencionadas. Comprobar la fecha de fabricación en cada rollo. La vida útil se puede reducir si se expone a altas temperaturas.

7. Precauciones

Consultar las fichas de datos de seguridad.

Firestone Building Products Europe I Ikaroslaan 75 I 1930 Zaventem I Bélgica
T. +32 (0)2 711 44 50 I F. +32 (0)2 721 27 18 I info@fbpe.be I www.firestonebpe.com

RG_LIT_TIS_05_2016_ES_01398 | 10-2016