

# ChovASTAR® COLA AISLAMIENTOS

CÓD. 58100 - COLA AISLAMIENTOS 20 L.

CÓD. 58301 - COLA AISLAMIENTOS 05 L.

Adhesivos de contacto compuesto por policloropropeno modificado con resinas, de gran versatilidad y elevadas prestaciones.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BASE QUÍMICA	Policloropreno con resinas
SÓLIDOS	22 ± 1%
VISCOSIDAD A 25° (CPS)	3200 ± 300
TIEMPO ABIERTO (minutos)	20-30
TIEMPO DE SECADO (minutos)	8-10
VELOCIDAD DE CRISTALIZACIÓN	Media - Alta
RESISTENCIA AL CALOR	Alta
RENDIMIENTO APROXIMADO (l/m <sup>2</sup> )	0,5 (0,25 en cada superficie)

**ALMACENAMIENTO:** El material debe conservarse cerrado en un lugar bien ventilado entre 5 y 30°C, alejado de toda llama o fuente de chispas. Duración de 1 año en el envase original.

### INSTALACIÓN

- 1- Asegurarse de que el soporte y el material a instalar están limpios y secos.
- 2- Aplicar el adhesivo de contacto con rodillo de pelo corto o brocha, en ambas superficies a encolar.
- 3- Dejar secar de 8 a 10 minutos, hasta que el adhesivo esté seco al tacto.
- 4- Colocar el material al soporte encolado, presionando fuertemente para facilitar la adhesión.
- 5- No fumar durante el proceso de instalación ni verter los residuos por el desagüe.
- 6- Utilizar mascarilla de protección para evitar su inhalación.



### RECOMENDADO PARA...

- Encolado del soporte para la instalación de los materiales multicapa **ChovACUSTIC**, **ChovAPREN** y otros materiales aislantes fibrosos.
- Soportes: Materiales de obra, metales, cerámica, madera, moquetas, tejidos, papel, caucho y goma.

No recomendado sobre soportes como plásticos flexibles, PP, PE y PTFE.