



<b>MORTERO DE FRAGUADO CERÁMICO</b>	
<b><i>CALIDAD</i></b>	<b><i>SUPER 3000 DRY MIX</i></b>
AL <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %	72/74
Si O <sub>2</sub> %	17/19
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %	<2
Ti O <sub>2</sub> %	3,5
Ca O %	< 0,20
Mg O %	< 0,20
K <sub>2</sub> O %	< 0,30
Na <sub>2</sub> o %	< 0,20

Las características técnicas indicadas en esta hoja corresponden a promedios según nuestros controles de calidad y no constituyen una especificación.